



Rev. juni 2023 GBR Stockholm

Bedömningsgrunder för undergolv av golvavjämning*

HUVUDREGEL

Undergolvet har för den färdiga golvbeläggningen en avgörande betydelse då eventuella brister/felaktigheter kan komma att synas på golvbeläggningens yta. Hänsyn ska tas till att variationer i underlaget som exempelvis sprickbildning, vallar och planhet i vissa fall kan komma att synas på ytmaterialet och att golvbeläggningar med hög ytglans och tunn skiktjocklek lättare avslöjar eventuella defekter i underlaget.

Vid val av golvavjämning ska hänsyn tas till underlag, typ av golvbeläggning och aktuell belastning.

Lokalen ska vara uppvärmd såväl vid golvavjämningsarbetet som vid härdning och underlaget ska vara uttorkat enligt aktuella förutsättningar. Golvavjämningsarbetet ska utföras enligt respektive leverantörs anvisningar.

För färdigt undergolv gäller att föreskriven toleransklass avseende buktighet och lutning ska vara uppfylld.

Innan golvbeläggningen appliceras ska golventreprenören kontrollera och påtala eventuella *uppenbara* brister eller felaktigheter i golvavjämningen. Vid bedömning ska särskilt beaktas underlagets betydelse för aktuell golvbeläggning. Om exempelvis sprickor, kratrar m.m. kan påverka golvbeläggningens yta okulärt eller tekniskt så ska de åtgärdas innan golvbeläggningen monteras.

UNDERREGLER – Smärre fel åtgärdas enligt nedan

FELETS ART	BEDÖMNING	ÅTGÄRD
Lutning, vallar eller bristande planhet	Undersök gällande toleransklass. Uppfyller undergolvet inte föreskrivna krav ska undergolvet åtgärdas.	Slipning och/eller ny golvavjämning.
Felaktigt golvfall i våtutrymmen	Uppfyller undergolvet inte Boverkets krav eller krav enligt avtal ska undergolvet åtgärdas.	Slipning och/eller ny golvavjämning.
Kratrar, blåsor och pinholes	Hänsyn tas till aktuell golvbeläggning.	Om defekterna kan påverka golvbeläggningen okulärt eller tekniskt utförs slipning och/eller ny golvavjämning.
Vidhäftningsbrott till underlaget	Kontrollera om vidhäftning till underlag uppfyller aktuella krav. **	Partier med bristande vidhäftning ska avlägsnas och ersättas med ny golvavjämning eller injekteras.
Porös/svag yta	Kontrollera om yttraghållfastheten uppfyller aktuella krav. **	Enligt TK-råd 117R.
Flammig yta	Saknar relevans för golvbeläggning.	Ingen åtgärd.
Sprickor	Hänsyn tas till aktuell golvbeläggning.	Om sprickorna kan påverka golvbeläggningen okulärt eller tekniskt ska sprickorna åtgärdas. Lämpliga metoder kan vara injicering och/eller ny golvavjämning.

* Golvavjämning är ett samlingsnamn för spackelmassor, avjämningsmassor och golvbruk.

** Kontroll utförs enligt GBRs branschstandard för bestämning av yttraghållfasthet och vidhäftningshållfasthet. Detta utförs normalt av den entreprenör som ansvarar för golvavjämningsarbetet.