

GBR Branschriktlinjer för Renovering av halvhårda golv i torra utrymmen

RENOV. 24

2024-11-29

Utarbetade av Golvbranschens Riksorganisation, GBR

Halvhårda golv omfattar golvtyper som PVC-golv/LVT, linoleumgolv och gummigolv. Respektive golvtyp har olika egenskaper, men generellt är renoveringsprocessen den samma. GBRs branschriktlinjer beskriver översiktligt lämpliga tekniska förutsättningar och metoder för renovering av ovan nämnda golv. Instruktionerna är av generell natur och är framtagna av berörda leverantörsföretag inom GBR. De är tänkta att användas som riktmärke och underlag vid upphandling, tidsplanering och bedömning av renoveringsarbeten. Anslutande ytor som uppvik/sockel ingår normalt inte vid renoveringen, om så inte särskilt avtalats.

OBS! Branschriktlinjerna ersätter inte leverantörens anvisningar. Rekommendationer från leverantören gäller alltid i första hand. Läs därför noga leverantörens utförandeinstruktioner samt eventuella säkerhets- och skyddsföreskrifter innan arbetet påbörjas.

1. Inför renovering

- Kontrollera vilken typ av matta det gäller
- Kontrollera om möjligt typ av ytbehandling, om någon underhållsprodukt finns på ytan
- Kontrollera kundens förväntningar på slutresultatet

Observera: Beroende på golvets skick och tidigare applicerade underhållsprodukter kan golvet behöva ytbehandlas med en heltäckande färg för att dölja eventuella defekter. Det är således inte alltid möjligt att avsluta ytan med en transparent lack.

2. Rengöring och slipning

Ett viktigt första steg är att få bort den polish/underhållsprodukt som ligger på ytan. Om det finns rester kvar kan detta försämra vidhäftningen till ny pålagd ytbehandling.

Många underhållsprodukter är värmekänsliga och slippappren kan då sätta igen. En våtslipning med rekommenderad rengöringsprodukt är då att föredra. Beroende på typ av underhållsprodukt och mängden som finns på golvet kan det vara värt att först prova om en torrslipning fungerar för att ta bort underhållsprodukten. I annat fall följer man nedan steg som avser våtslipning. För att hitta den metod som fungerar bäst kan en del försök behövas för att exempelvis hitta rätt typ av slippapper och rengöringsmedel.

a. Koncentration på tvättlösningen

Börja med koncentrationen 1:5. Lägg ut en liten mängd lösning på golvet och låt ligga ca 15 min, eller enligt leverantörens anvisning. Se om polishen löser sig. Om den inte löser sig så ökas koncentrationen till 1:3 eller mer tills all polish löser sig. Använd en kniv eller sickel för att se om polishen går att lösa.

Mängden ytbehandling på golvet ger en indikation på hur mycket arbete som krävs för att ta bort det. Vid många lager polish behöver processen vanligtvis upprepas flera gånger tills all polish är borta.

b. Applicering av tvättlösningen

När rätt koncentration fastslagits blandas den mängd som krävs för golvets yta. En generell mängd är ca 1–2 liter tvättlösning per 10 kvm. Blanda tvättlösningen i ett större kärl och håll sedan ut tvättlösningen på golvet. Fördela tvättlösningen över hela golvytan med en mopp. Se till att det finns ett bra överskott av tvättlösning på golvet. Låt verka i ca 15 min, eller enligt leverantörens anvisning.

c. Våtslipning

När tvättlösningen har verkat ska golvet våtslipas.

d. Nollställning

När golvet är våtslipat skall golvet nollställas. Detta görs med en skurmaskin med rent vatten i tanken. Golvet tvättas minst två gånger med rent vatten.

e. Lätt torrslipning

Innan ytbehandling appliceras ska golvet slipas av med en golvvårdsrondell. Detta för att rengöra golvet ordentligt innan ytbehandlingen påbörjas. Efter slipningen ska golvet dammsugas eller torrmoppas.

3. Ytbehandling***a. Grundlack***

När golvet är rengjort ska det ytbehandlas. Ett linoleumgolv ska alltid grundbehandlas med en grundlack. Generell åtgång är ca 1 liter per 20 kvm. Se respektive leverantörs produktanvisning.

b. Toppbehandling med färg och/eller lack

Avslutningsvis görs en toppbehandling för att skydda ytan. Detta innebär antingen att applicera färg och sedan lack eller bara lack, beroende på vilket utseende som eftersträvas. Oftast behövs två behandlingar färg och två behandlingar lack, alternativt endast 2 behandlingar lack för transparent utseende. Beroende på befintlig färg på golvet samt i vilket skick golvet är kan det räcka med endast en behandling av varje. Se även respektive leverantörs produktanvisning.

4. Alternativ ytbehandling för att uppnå viss funktion

Det finns även möjlighet att utföra olika funktionsbehandlingar för att uppnå golv med exempelvis halkhämmande egenskaper eller antistatiska och elavledande egenskaper (ESD-golv). Generellt är då underarbetet det samma, medan ytbehandlingen är specifikt utformad för aktuell önskad funktion. Se respektive leverantörs anvisning.