

Branschrekommendation för limning av MFK Beläggningar av PVC på olika underlag

För underlag av betong* eller avjämningsmassa	
RF i undergolv	Produkt
RF upp till 85 %	ARDEX ARDEX AF 145 (b) ARDEX AF 155 (b) ARDEX AF 180 (d)
	Bostik STIX A500 COMBI (b) STIX A511 COMBI AIR (b) STIX A555 ULTRA (b) STIX A600 EVOLUTION (b) STIX A720 POWER (b) STIX A800 PREMIUM (b)
	Eurocol Eurostar 644 UNICOL Eurostar 640 UNICOL Eurostar 622 EUROSTAR TACK
	Kiilto Floor Plus (b) M1000 Eco (b) Extra (b) Slim (c)
	LIP LIP 745 (b) LIP 746 (b)
	Sika CascoProff MP (b) CascoProff Universal (b) CascoProff Extra (b) CascoProff Extra LE (b) CascoProff HighTack (b) CascoProff GP/GP Plus (b)
	UZIN UZIN KE 22 (b) UZIN KE 28 (b) UZIN KE 68 (d) UZIN 2000 S (b) UZIN KR 430 UZIN KE 2000 S (b)

- Ytdraghållfastheten på underlaget ska vara minst 0,5 MPa, men om länkhjul (t.ex. hjul på kontorsstolar, sjukhussängar och transportvagnar) kommer att belasta ytskiktet krävs minst 1,0 MPa. För träskivor ska dessa vara anpassade för golvets användningsområde (se AMA Hus och skivleverantörens specifikation/märkning).
- Läs mer om limning på olika underlag i TK-råd 142.

*Observera att Golvbranschen, GBR, avråder från nedlimning **direkt på tät betong** med vattenburna dispersionslimmer. Detta av vidhäftningsskäl. Limfukten kan inte tas upp av det täta underlaget, vilket kan leda till att limmet inte torkar och att bindningen av limmet fördröjs. Dessutom kan limfukten bidra till att en högre nivå alkalisk fukt uppstår i betongens yta, vilket kan bryta ned limmet. Av detta skäl ska lågalkalisk golvavjämning eller motsvarande skikt användas före nedlimning. Golvavjämnings skiktjocklek får inte understiga den rekommendation som tillverkaren av lim eller golvavjämning anger. Om information från leverantören saknas rekommenderas att golvavjämningen ska vara minst 5 mm.

a.	Alkalibeständigt dispersionslim (1)	Våtlimning ska tillämpas
b.	Dispersionsbaserat lim	
c.	Två-komponents PU-lim	Hård belastning
d.	SMP-baserat lim	

@Med alkalibeständigt lim avses ett lim som har låga s.k. sekundära emissioner vid alkalisk belastning på fuktiga betonggolv. Limmets övriga egenskaper motsvarar traditionella golvlim.

OBS!
Dessa rekommendationer befriar inte användaren från att följa monteringsanvisningar för respektive material.

Denna rekommendation uppdateras årligen. Aktuell uppdatering går att hämta på golvbranschen.se eller sveff.se.

Branschrekommendation för limning av
MFK Beläggningar av PVC
på olika underlag

För <u>träbaserade skivor</u> avsedda för golvläggning med fuktkvot 6–10 %	
RF i undergolv	Produkt
RF upp till 85 %	ARDEX ARDEX AF 145 (b) ARDEX AF 155 (b) ARDEX AF 180 (d)
	Bostik STIX A500 COMBI (b) STIX A511 COMBI AIR (b) STIX A555 ULTRA (b) STIX A600 EVOLUTION (b) STIX A720 POWER (b) STIX A800 PREMIUM (b)
	Eurocol Eurostar 644 UNICOL Eurostar 640 UNICOL
	Kiilto Floor Plus (b) M1000 Eco (b) Extra (b) Slim (c)
	LIP LIP 745 (b) LIP 746 (b)
	Sika CascoProff MP (b) CascoProff Universal (b) CascoProff Extra (b) CascoProff Extra LE (b) CascoProff HighTack (b) CascoProff GP/GP Plus (b)
	UZIN UZIN KE 22 (b) UZIN KE 28 (b) UZIN KE 68 (d) UZIN 2000 S (b) UZIN KR 430

- Ytdraghållfastheten på underlaget ska vara minst 0,5 MPa, men om länkhjul (t.ex. hjul på kontorsstolar, sjukhussängar och transportvagnar) kommer att belasta ytskiktet krävs minst 1,0 MPa. För träskivor ska dessa vara anpassade för golvets användningsområde (se AMA Hus och skivleverantörens specifikation/märkning).
- Läs mer om limning på olika underlag i TK-råd 142.

a.	Alkalibeständigt dispersionslim (1)	Våtlimning ska tillämpas
b.	Dispersionsbaserat lim	
c.	Två-komponents PU-lim	Hård belastning
d.	SMP-baserat lim	

①Med alkalibeständigt lim avses ett lim som har låga s.k. sekundära emissioner vid alkalisk belastning på fuktiga betonggolv. Limmets övriga egenskaper motsvarar traditionella golvlim.

OBS!

Dessa rekommendationer befriar inte användaren från att följa monteringsanvisningar för respektive material.

Denna rekommendation uppdateras årligen. Aktuell uppdatering går att hämta på golvbranschen.se eller sveff.se.