

LÄGGNING AV NYTT GOLVMATERIAL PÅ BEFINTLIGT GOLVMATERIAL

Vid laggnig av golvbeläggning i ROT-objekt ställs man ibland inför frågan om möjligheten att lägga en ny golvbeläggning ovanpå befintligt äldre beläggning. **Generellt rekommenderas att avlägsna gammal beläggning.** Risk kan exempelvis finnas för ökad intryckskänslighet, fuktinneslutningar, släpp från befintlig beläggning samt nedbrytning med risk för emissioner (se riskbedömning nedan). Vid lösläggning av matta bör beaktas att dubbelhäftande tejp kan missfärga underliggande matta. Informera berörda parter om detta *före* åtgärd. Vid tillskärning av ny matta bör det underliggande golvet skyddas så att det inte skadas. Se alltid till att underlaget är tillräckligt plant när nytt material läggs in. OBS! Utrivning av asbesthaltigt material kräver utrustning, utbildning och särskilt tillstånd av Arbetsmiljöverket.

Detta TK-råd ger allmänna råd och beskriver lämpligt tillvägagångssätt vid omläggning i ROT-objekt där beställaren är informerad om ovanstående risker och är beredd att ta ansvaret. **OBS: varje fall är unikt och ska bedömas från fall till fall på plats.**

	PLASTMATT/PLAST- PLATTOR (PLAST)** PÅ PLAST**	PLAST** PÅ LINOLEUM	LINOLEUM PÅ LINOLEUM	LINOLEUM PÅ PLAST**	TRÄGOLV/LAMINAT PÅ PLAST**/LINOLEUM	PLAST**/LINOLEUM PÅ TRÄGOLV/LAMINAT
RISK	HÖG RISK	HÖG RISK	ÖKAD RISK	ÖKAD RISK	VISS RISK	HÖG RISK
REKOMMENDATION / FÖRUTSÄTTNINGAR	1. Rekommenderas ej, befintlig matta utrives. Risk för mjukgörarvandring, fuktinstängning samt blåsbildning. 2. Kan dock utföras med spackling samt limning enligt nedanstående om det konstaterats att man inte har fuktproblem eller nedbrytningsproblem i befintligt golv.	Rekommenderas ej, befintlig matta utrives. Risk för emissioner.	1. Utrivning av befintlig matta det tekniskt bästa alternativet. 2. Kan dock utföras med skarvspackling, ev. mindre lagningar samt limning enligt nedanstående om det konstaterats att man inte har fuktproblem eller nedbrytningsproblem i befintligt golv.	1. Utrivning av befintlig matta det tekniskt bästa alternativet. 2. Kan dock utföras med spackling samt limning enligt nedanstående om det konstaterats att man inte har fuktproblem eller nedbrytningsprodukter i befintligt golv.	1. Utrivning av befintlig matta det tekniskt bästa alternativet. 2. Laggnig på plastmatta kan ske om denna har svetsade eller förslutna fogar. Laggnig på linoleum rekommenderas ej där fuktspärrande polyetenfolie är ett krav.	Rekommenderas ej, risk för stavsläpp och/eller andra skador till följd av uppfuktning från limvattnet. Risk för genomslag från skarvar i underlaget.
FÖRBEREDELSE	Befintlig matta rengörs noggrant. Rester av polish och rengöringsmedel avlägsnas genom skurning med grovrengöringsmedel/polishbort och sköljs. Kontrollera att befintlig matta är väl förankrad mot underlaget och att inga släppor förekommer. Därefter spackling och limning enligt nedanstående.		Befintlig matta rengörs noggrant alt. slipas. Rester av polish och rengöringsmedel avlägsnas genom skurning med grovrengöringsmedel/polishbort och sköljs. Därefter måste golvet få tillfälle att torka ordentligt. Blåsor och uppstående fogar skärs rena och spacklas.	Befintlig matta rengörs noggrant. Rester av polish och rengöringsmedel avlägsnas genom skurning med grovrengöringsmedel/polishbort och sköljs. Kontrollera att befintlig matta är väl förankrad mot underlaget och att inga släppor förekommer. Därefter spackling och limning enligt nedanstående.		
SPACKEL / AVJÄMNING (TJOCKLEK MIN 3 MM)	Prima enligt leverantörens anvisning och kontrollera vidhäftning av primer. Avjämna sedan enligt leverantörens anvisning.	Rekommenderas ej.	Endast laggnig av skador där mattan avlägsnats.	Prima enligt leverantörens anvisning och kontrollera vidhäftning av primer. Avjämna sedan enligt leverantörens anvisning.	Rekommenderas ej. Endast laggnig av skador där mattan avlägsnats	Rekommenderas ej.
LIM	4-6 m ² /l. Mattan monteras med sen våtlimning	Rekommenderas ej, befintlig matta utrives.	4-6 m ² /l. Mattan monteras med sen våtlimning	6-8 m ² /l. Mattan monteras med sen våtlimning		Rekommenderas ej, befintligt underlag utrives.

icke absorberande underlag** avser underlag av trägolv, plast, linoleum, gummi, och plastgolv utan PVC. *Plast** avser både plastmatta och plastplattor av PVC, där plastplattor avser både limmat LVT-golv och vanliga plastplattor.

	LÖSLAGT VINYLKlick PÅ PLAST**/LINOLEUM	TEXTIL PÅ PLAST**/LINOLEUM	LÖSLAGD TEXTIL PÅ PLAST**/LINOLEUM/ TRÄGOLV/LAMINAT	GUMMI PÅ ICKE ABSORBERANDE UNDERLAG*	TRÄGOLV/LAMINAT PÅ TEXTIL	PLASTGOLV UTAN PVC PÅ ICKE ABSORBERANDE UNDERLAG*
RISK	VISS RISK	ÖKAD RISK	VISS RISK	HÖG RISK	HÖG RISK	HÖG RISK
REKOMMENDATION / FÖRUTSÄTTNINGAR	1. Utrivning av befintlig matta det tekniskt bästa alternativet, men nödvändigt om mattan har skumbaksida. 2. Kan dock utföras om det befintliga golvet är kompakt och plant (enligt AMA Hus klass A). På linoleum: om golvet inte är belagt med värmegolvs-system. 3. Spackling kan ske efter nedanstående om det konstaterats att man inte har fuktproblem eller nedbrytningsproblem i befintligt golv.	1. Utrivning av befintlig matta det tekniskt bästa alternativet. 2. Läggnings på linoleum och plast kan ske om det konstaterats att man inte har fuktproblem eller nedbrytningsproblem i befintligt golv. Obs, textilmattan får ej innehålla fuktspärrande skikt (dvs. inte helt tät) annars utrivning av befintlig beläggning.	1. Utrivning av befintligt golv det tekniskt bästa alternativet. 2. Läggnings på befintligt golv kan ske om det konstaterats att man inte har fuktproblem, nedbrytningsproblem i befintligt golv eller om textilplattan innehåller fuktspärrande skikt.	Rekommenderas ej, befintlig matta utrivs. Risk för bläsbildning.	Rekommenderas ej, befintlig matta utrivs. Risken är att underlaget är för mjukt, vilket kan leda till svikt och knarr.	Rekommenderas ej, befintlig matta utrivs. Risk för bläsbildning.
FÖRBEREDELSE	Kontrollera golvets planhet mot monteringsanvisning. Vid avvikelser utför enligt punkt 1 eller punkt 3 ovan. Kontrollera svikt i konstruktion samt eventuella skador/släpp i golv. Rengör ordentligt.	Befintlig matta rengörs noggrant alt. slipas. Rester av polish och rengöringsmedel avlägsnas genom skurning med grovrengöringsmedel/polish-bort och sköljs. Därefter måste golvet få tillfälle att torka ordentligt. Blåsor och uppstående fogar skärs rena och spacklas.				
SPACKEL / AVJÄMNING (TJOCKLEK MIN 3 MM)	På plastmatta: Prima enligt leverantörens anvisning och kontrollera vidhäftning av primer. Avjämna sedan enligt leverantörens anvisning. På linoleum: Endast avjämning där mattan rivits.	På plast: Prima enligt leverantörens anvisning och kontrollera vidhäftning av primer. Avjämna sedan enligt leverantörens anvisning. På linoleum: Rekommenderas ej. Endast lagning av skador där mattan avlägsnats.	Rekommenderas ej. Endast lagning av skador där mattan avlägsnats.	Rekommenderas ej.	Rekommenderas ej.	Rekommenderas ej.
LIM	Inget lim	4-6 m ² /l. Mattan monteras med sen våtlimning	Inget lim	Rekommenderas ej, befintligt underlag utrivs.	Rekommenderas ej, befintligt underlag utrivs.	Rekommenderas ej, befintligt underlag utrivs.

*Icke absorberande underlag avser underlag av trägolv, plast, linoleum, gummi, och plastgolv utan PVC. **Plast* avser både plastmatta och plastplattor av PVC, där plastplattor avser både limmat LVT-golv och vanliga plastplattor.